



FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESMOLDANTE AEROSSOL SI/ SILICONE

1. Descrição

O desmoldante pintável, foi desenvolvido para aplicações onde nos processos de injeção plástica, borracha, baquelite e outros, se precisa de um desmoldante isento de silicone.

2. Principais Aplicações

Usado na desmoldagem de peças e partes em processos de injeção, sopro e fundição, de termoplásticos, termofixos, borrachas e outras resinas onde a presença de silicone não é permitida visto que este inibe a adesão de colas, tintas e outros materiais a serem aderidos nas partes e peças.

3. Características

- **Aspecto:** líquido translúcido
- **Densidade à 25°C :** 0,983
- **Ponto de inflamação:** 240°C
- **Ponto de Congelamento:** -50°C

4. Transporte e Armazenagem

Armazenar na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, afastado de fontes de calor ou ignição e de produtos oxidantes, temperatura máxima à 50°C. A lata de aerossol não deve ser perfurada. O gás utilizado como propelente butano e propano é inflamável.

**O descarte de embalagens de aerossol está sujeito à legislação específica.
Mantenha afastado de crianças, animais e pessoas inaptas.**

Não guardar o produto no interior do veículo.

5. Embalagem

Lata metálica em aerossol com 400ml / 250g

6. Manuseio e Método de Aplicação

**Use máscara e óculos de proteção contra eventuais vapores e respingos.
Use em local com ventilação suficiente.**

Mantenha o frasco na posição vertical a uma distância de aproximadamente 20 cm do local de aplicação.

OBSERVAÇÕES

Não remova o produto de sua embalagem original.
Utilize os equipamentos de segurança individual.

Evite contato prolongado com o produto.
As embalagens não devem ser reutilizadas.

CNPJ FABRICANTE: 52.891.405/0001-60